



ELITE COSMOS A5/B5 5W-30

Descripción

Aceite lubricante sintético para motores de gasolina y diésel ligero de última generación. Se caracteriza por sus importantes propiedades de ahorro de combustible (fuel economy), y por contribuir a una menor emisión de CO2 a la atmósfera, en unas condiciones normales de conducción. Especialmente diseñado para vehículos Ford y válido para vehículos de cualquier marca que requieran un nivel de calidad ACEA A5/B5 incluyendo algunos vehículos híbridos.

Cualidades

Los ensayos realizados en las condiciones normalizadas del método M111FE demuestran que el empleo de este lubricante permite obtener un ahorro de combustible superior al 3% respecto a otros lubricantes convencionales.

Satisface las exigencias de la especificación Ford WSS-M2C913D. Puede emplearse cuando se requiera un nivel de calidad Ford WSS-M2C913-A, B o C.

Su grado de viscosidad facilita el arranque en frío manteniendo una perfecta lubricación al minimizar el desgaste.

Los ensayos realizados de formación de lodos a baja temperatura y de residuos a alta temperatura garantizan unas excelentes prestaciones de limpieza, y como consecuencia un notable beneficio en la durabilidad del motor.

Prueba de campo realizada en flota de vehículos híbridos (carsharing) con resultados que han demostrado que el lubricante ha mantenido un nivel óptimo de funcionamiento bajo condiciones severas (uso urbano).

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- ACEA A5/B5
- API SL/CF*
- FORD WSS-M2C913-D*
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003*
- RENAULT RN0700*
- *Homologación formal

**ELITE COSMOS A5/B5 5W-30****Características técnicas**

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Grado SAE			5W-30
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	54
Viscosidad cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	9,9
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	170
Viscosidad CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D874	> 0,7
Cizalla Iny.Bosch: Visc. 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 9,3
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D92	> 200
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-36
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C	% en peso	CEC L-40-93	< 13

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.